



BestPrimer EP702

Feb. 2017 Version

Sơn lót Epoxy, gốc nước, hai thành phần

PHỤ GIA & HÓA CHẤT XÂY DỰNG BESTMIX CONSTRUCTION CHEMICALS & ADMIXTURES
PHỤ GIA BÊ TÔNG, Vữa rót không thấm, Vữa rót không có cốt, HEN SÀN - KẾT NỐI - TRÁM BÊ - SỬA CHỮA - BẢO VỆ - HOÀN THIỆN ★ CEMENT AD - CONCRETE ADMIXTURE - WATERPROOFING - GROUTING - FLOORING - BONDING - SEALING - REPAIRING - PROTECTING - FINISHING

Mô tả:	BestPrimer EP702 là sơn lót epoxy, gốc nước, hai thành phần, dùng để sơn lót trước khi ứng dụng các loại sơn epoxy dòng BestCoat nhằm tăng khả năng thẩm thấu và độ bám dính với bề mặt vật liệu.
Ứng dụng:	BestPrimer EP702 có độ nhớt thấp, độ thẩm thấu cao nên được dùng để tạo lớp lót tiếp giáp giữa các loại bề mặt cần bảo vệ và các loại sơn bảo vệ BestCoat gốc epoxy nhằm gia tăng cường độ bám dính. BestPrimer EP702 có thể áp dụng cho nền, sàn bê tông, lớp trát xi măng, tấm ốp xi măng sợi, vữa epoxy ... dùng cho xưởng sản xuất, nhà kho, gara đậu xe, .
Ưu điểm:	• Độ thẩm thấu cao nên có khả năng liên kết bền vững. • Bám dính tốt các bề mặt xây dựng thông thường, kể kim loại. • Sử dụng được cho bề mặt có độ ẩm cao. • Cho phép bề mặt thoát được hơi ẩm trong quá trình đóng rắn. • Kháng kiềm và kháng ăn mòn xâm thực, kháng hóa chất cao. • Dễ thi công bằng các dụng cụ như: cọ quét, ru-lô, bình phun áp lực... • Thời gian cho phép thi công dài, dễ thi công và tiết kiệm vật tư. • Thân thiện môi trường.
Thông số kỹ thuật:	
Đóng gói:	5; 25 kg/bộ.
Thời gian bảo quản:	12 tháng kể từ ngày sản xuất (Trong thùng nguyên chưa khai và lưu trữ nơi thoáng mát, khô ráo).
Dạng tồn tại:	Chất lỏng nhớt
Màu sắc:	Thành phần A: Trong suốt. Thành phần B: Vàng nhạt. Thành phần A+B: Vàng nhạt, trong suốt khi đóng rắn.
Khối lượng riêng:	Thành phần A: 1.10 ± 0.01 kg/lít (25°C) Thành phần B: 1.04 ± 0.01 kg/lít (25°C) Thành phần A+B: 1.05 ± 0.01 kg/lít (25°C)
Hàm lượng chất khô:	≥ 40 %
Mật độ tiêu thụ:	0.10 ÷ 0.15 kg/m ² cho mỗi lớp (Tùy thuộc tình trạng bề mặt)
Môi trường thi công:	Nhiệt độ tối thiểu: +20°C (Trên nhiệt độ điểm sương ít nhất 5°C) Nhiệt độ tối đa: +35°C Độ ẩm tương đối tối đa của không khí là 80%.
Tính năng hóa lý:	Tăng cường độ bền ăn mòn hóa học, ăn mòn xâm thực, tăng khả năng bám dính bề mặt vật liệu.
Tỷ lệ pha trộn:	Thành phần A: Thành phần B = 1:4 (Theo trọng lượng)

BESTMIX CORPORATION**HEAD OFFICE:**

Lot D1, D1&N3 Rd., Nam Tân Uyên IP,
Tân Uyên Town, Bình Dương Province.
Tel: (027) 4365 3990 - 4365 3991
Fax: (027) 4365 3992 Web:bestmix.vn

HCMC OFFICE 1:

378-384 Cong Hoa Str., Ward 13,
Tân Bình Dist., Ho Chi Minh City.
Tel: (028) 3810 7995 (7996, 7997)
Fax: (028) 3810 7998

HCMC OFFICE 2:

23 Nguyen Huu Canh Str., Ward 22,
Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City.
Tel: (028) 3899 0339 - 3899 0340
Fax: (028) 3899 0340

DANANG OFFICE:

478B1 Dien Bien Phu Street,
Thanh Khe District, Da Nang City.
Tel: (023) 6371 5299 - 6371 5399
Fax: (023) 6371 5499

HANOI OFFICE:

02 Biet Thu 5 Str., Linh Dam Pen.,
Hoang Liet, Thanh Xuan, Hanoi.
Tel: (024) 3200 8234 - 3200 8235
Fax: (024) 3200 8235

Thời gian cho phép thi công:

Nhiệt độ môi trường	+20°C	+25°C	+30°C	+35°C
Thời gian cho phép	150 phút	100 phút	60 phút	40 phút

Thời gian chờ:

Nhiệt độ môi trường		+20°C	+25°C	+30°C	+35°C
Thời gian chờ giữa các lớp:	Tối thiểu	24 giờ	20 giờ	16 giờ	12 giờ
	Tối đa	Không giới hạn	Không giới hạn	Không giới hạn	Không giới hạn

Thi công:

- Hệ thống phủ:**
- Đối với bề mặt hấp thụ mạnh và mờ nên pha thêm 10% trọng lượng nước sạch cho lớp thử nhất và sơn lót tối thiểu 2 lớp trước khi tiến hành sơn phủ các loại sơn epoxy dòng BestCoat.
 - Đối với bề mặt phẳng, đặc chắc và có độ nhám trung bình thì chỉ cần sơn lót 1 lớp BestPrimer EP702 sau khi bề mặt đã được làm sạch bằng các biện pháp thích hợp.
 - Đối với bề mặt đã được xử lý bằng hardener xoa bóng, nên xử lý bề mặt bằng BestCorros trước khi ứng dụng BestPrimer EP702.

**Điều kiện
bề mặt:**

Bề mặt phải đạt cường độ tối thiểu (**cường độ nén: ≥ 20 MPa, cường độ kéo: ≥ 1.5 MPa**).
Bề mặt nền phải bằng phẳng, đặc chắc, không ẩm nước, các tạp chất, mảnh vỡ, bụi bẩn phải được vệ sinh đúng yêu cầu.

Trôn:

Trước khi thi công, hai thành phần A và B phải được trộn kỹ theo đúng tỷ lệ bằng máy trộn điện hoặc cần trộn vận hành bằng khí nén có tốc độ 300 ÷ 400 vòng/phút. Thời gian trộn tối thiểu là 03 phút nhưng có thể trộn lâu hơn cho đến khi đạt được độ đồng nhất đúng yêu cầu.

Đổ vật liệu trong thời gian khoảng 05 phút và trộn lại trước khi thi công.

Thi công:

Dùng cọ quét, ru-lô lông ngắn hoặc bình phun áp lực phủ đều BestPrimer EP702 lên toàn bộ bề mặt cần sơn với định mức dao động $0.10 \div 0.15 \text{ kg/m}^2/\text{lớp}$. Khi thi công lớp lót thứ hai hoặc các lớp sơn phủ kế tiếp, phải đảm bảo lớp thứ nhất hoàn toàn khô mặt (không dính tay).

Lưu ý:

Không được thi công quá định mức 0.40 kg/m^2 trong mọi trường hợp.
Khu vực thi công phải đảm bảo thông thoáng gió, tránh mưa và ánh nắng chiếu trực tiếp khi vật liệu chưa đông rắn hoàn toàn.
Không được sử dụng phần vật liệu đã hết thời gian cho phép thi công.

Vê sinh:

Dùng nước sạch và xà phòng rửa dụng cụ trước khi vật liệu đông rắn.

An toàn:

Cả hai thành phần không nguy hiểm, dễ cháy, có khả năng gây dị ứng đối với da mẫn cảm. Khi thi công nên mang găng tay, khẩu trang, kính bảo hộ. Khi bị văng vào mắt, mũi, miệng...phải rửa ngay bằng nước sạch nhiều lần trước khi đến cơ quan y tế nơi gần nhất để được điều trị kịp thời và đúng phương pháp.

Miễn trừ:

Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của BESTMIX dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Các thông tin ở đây chỉ nêu lên bản chất chung do đó người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công của mình không. BESTMIX có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình, người sử dụng phải luôn kham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm

BESTMIX CORPORATION

HEAD OFFICE:

Lot D1, D1&N3 Rd., Nam Tan Uyen IP,
Tan Uyen Town, Binh Duong Province.
Tel: (027) 4365 3990 - 4365 3991
Fax: (027) 4365 3992 Web: bestmix.vn

HCMC OFFICE 1:

378-384 Cong Hoa Str., Ward 13,
Tan Binh Dist., Ho Chi Minh City.
Tel: (028) 3810 7995 (7996, 7997)
Fax: (028) 3810 7998

HCMC OFFICE 2:

23 Nguyen Huu Canh Str., Ward 22
Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City.
Tel: (028) 3899 0339 - 3899 0340
Fax: (028) 3899 0340

| DANANG OFFICE:

DANANG OFFICE:
478B1 Dien Bien Phu Street,
Thanh Khe District, Da Nang City.
Tel: (023) 6371 5299 - 6371 5399
Fax: (023) 6371 5499

HANOI OFFICE:

02 Biet Thu 5 Str., Linh Dam Pen.,
Hoang Liet, Thanh Xuan, Hanoi.
Tel: (024) 3200 8234 - 3200 8235
Fax: (024) 3200 8235